

## KONTAKTFOL 150 PLUS

platnost od 01.01.2013

revize 23.09.2019

VLASTNOSTI	METODA	JEDNOTKY	NOMINÁLNÍ HODNOTA	TOLERANCE	
				MINIMUM	MAXIMUM

### Všeobecné charakteristiky:


Délka	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Šířka	EN 1848-2	[m]	1; 1,5; 3	-0,5%	+1,5%
Přímořnost	EN 1848-2	-	vyhovuje	-	-
Plošná hmotnost	EN 1849-2	[g/m <sup>2</sup> ]	150	-10	+10
Zjevné vady	EN 1850-2	-	bez zjevných vad		

### Technické charakteristiky:

Reakce na ohe	EN 13501 EN 11925-2	[tída]	E	-	-
Odolnost proti pronikání vody	EN 1928 EN 13111	[tída]	W1	-	-
Odolnost proti pronikání vody po uměle m stárnutí	EN 13859-1,-2 P íloha C	[tída]	W1	-	-
Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tlouš ka	EN 12572 EN 1931	[m]	0,02	-0,01	+0,04
Pevnost v tahu v podélném / p íném sm ru	EN 12311-1 EN	[N/50mm]	310 / 215	-40 / -30	+40 / +30
Pevnost v tahu po um. stárnutí v podélném / p íném sm ru	EN 13859-1,-2 P íloha C	[N/50mm]	280 / 190	-55 / -35	+40 / +40
Tažnost v podélném / p íném sm ru	EN 12311-1 EN	[%]	45 / 80	-15 / -25	+35 / +40
tažnost po uměle m stárnutí v podélném / p íném sm ru	EN 13859-1,-2 P íloha C	[%]	35 / 65	-15 / -30	+40 / +40
Odolnost proti protrhávání v podélném / p íném sm ru	EN 12310-1 EN	[N]	165 / 190	-40 / -35	+45 / +75
Rozm rová stálost	EN 1107-2	[%]	<2	-	-
Ohebnost za nízkých teplot	EN 1109 EN 495-5	[°C]	-20	-	-
Propustnost vzduchu	EN 12114 EN	[m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> .h.50Pa)]	< 0,005	-	-
Teplotní rozsah použití	-	[°C]	-40 / +80	-	-
Vodní sloupec	EN ISO 811	[cm]	>280	-	-
Nebezpečné látky			npd		

Vysv tlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven)

### POUŽITÍ VÝROBKU



EN 13859-1:2010 Hydroizola ní pásy a fólie - Definice a charakteristiky pás a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - íst 1: Pásy a fólie podkladní a  
 EN 13859-2:2010 pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny. íst 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro st ny

Vysoce difúzní podst ešní fólie, chrán ná netkaným rounem z obou stran, vše z polypropylenu. Ur ená pro šikmé nev trané st echy a jako v trozábřana do st n. Instalace na krokve bez nutnosti vytvá et vzduchovou mezeru mezi tepelnou izolací a fólií. Výrobek obsahuje postranní lepící pásy pro dosažení lepších vlastností st ešního plášt . Před montáží prostudujte platné vydání Aplika ního manuálu nebo p íložený leták u role.