

HG fol 240 Plus

platnost od 05.04.2019

revize 01.08.2023

VLASTNOSTI	METODA	JEDNOTKY	NOMINÁLNÍ HODNOTA	TOLERANCE	
				MINIMUM	MAXIMUM

Všeobecné charakteristiky:


Délka	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Šířka	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,5%	+1,5%
Přímość	EN 1848-2	-	vyhovuje	-	-
Plošná hmotnost	EN 1849-2	[g/m ²]	240	-30	+20
Zjevné vady	EN 1850-2	-	bez zjevných vad		

Technické charakteristiky:

Reakce na ohe	EN 13501-1 EN 11925-2	[tída]	E	-	-
Odolnost proti pronikání vody	EN 1928	[tída]	W1	-	-
Odolnost proti pronikání vody po uměleém stárnutí	EN 13859-1 Příloha C	[tída]	W1	-	-
Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd)	EN 12572	[m]	0,15	-0,05	+0,1
Pevnost v tahu v podélném / příčném směru	EN 12311-1 EN 13859-1	[N/50mm]	300 / 360	-50 / -60	+80 / +100
Pevnost v tahu po uměleém stárnutí v podélném / příčném směru	EN 13859-1 Příloha C	[N/50mm]	280 / 340	-60 / -60	+80 / +100
Tažnost v podélném / příčném směru	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	60 / 80	-20 / -20	+20 / +30
tažnost po uměleém stárnutí v podélném / příčném směru	EN 13859-1 Příloha C	[%]	60 / 80	-20 / -20	+20 / +30
Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném směru	EN 12310-1 EN 13859-1	[N]	270 / 250	-60 / -60	+60 / +60
Rozměrová stálost	EN 1107-2	[%]	<1	-	-
Ohebnost za nízkých teplot	EN 1109	[°C]	-30	-	-
Propustnost vzduchu	EN 12114 EN 13859-2	[m ³ /(m ² .h.50Pa)]	<0,02	-	-
Teplotní rozsah použití	-	[°C]	-40 / +100	-	-
Vodní sloupec	EN ISO 811	[cm]	> 300	-	-
Nebezpečné látky			npd		

Vysvětlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven)

POUŽITÍ VÝROBKU



EN 13859-1:2010 Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií
 EN 13859-2:2010 podkladních a pro pojistné hydroizolace - část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny - část 2: Pro stěny

Vysoce difúzní podstěšní fólie, určená pro šikmé vřtané stěchy. Instalace na bednění nebo krokve. Bez nutnosti vytvářet vzduchovou mezeru mezi tepelnou izolací a fólií.

Fólii lze použít, také jako zábranu proti větru do vertikálních konstrukcí stěn.

Před montáží prostudujte platnou verzi Aplikáčního manuálu nebo příložený leták u role.